

唐木仏壇の正面表面材（別表2）

「木材」と「加工」の区分を組み合わせて、台輪（上台輪も含む）、戸板、大戸軸ごとに正面表面材を表示するものとする。

	区分（表示用語）	内容 ※木材の（ ）内は通称又は商業名
木材	本黒檀	Diospyros ebenum（インド黒檀、真黒） Diospyros celebica（縞黒檀、スラウェシ黒檀）
	黒檀	Diospyros celebica（カリマンタン黒檀、アマラ黒檀、マルク黒檀）
	本紫檀	Dalbergia cochinchinensis（パイオン） Dalbergia retusa（ココボロ） Dalbergia latifolia（インドローズ）
	紫檀	Dalbergia stevensonii（ホンジュラスローズ） Dalbergia oliveri（チンチャン）
	紫檀（ソノケリン）	Dalbergia latifolia（植林）（ソノケリン）
	通称又は紫檀系（通称） 例 パーロッサ又は紫檀系（パーロッサ）	Machaerium scleroxylon（パープル、ボリビアンローズウッド） Platymiscium pinnatum（グラナディオ） Guibourtia pellegriniana（ブビンガ） Swartzia madagasearensis（パーロッサ）
	本鉄刀木、本タガヤサン	本鉄刀木、紫鉄刀木
	鉄刀木、タガヤサン	ウエンジ
	内容欄に掲げる木材の名称	屋久杉、黒柿、シャム柿、カリン、欒・ケヤキ、榊・檜・タモ、楡・ニレ、黄檗・キハダ、栓・セン、梅檀・センダン、槐・エンジュ、黄王檀・キオウタン、桑・クワ、桜、胡桃、桐、檜、竹、その他の木材
加工	無垢	無垢板のみのもの。無垢板を寄木にしたものを含む
	厚板貼り	木材の無垢板（3ミリメートル以上の厚さの板）を芯材に貼ったもの
	薄板貼り	木材の突板（0.1～0.8ミリメートル程度の薄さの板）を芯材に貼ったもの
	調プリント	芯材に木材の模様を直接印刷したもの又は印刷したシートを貼り付けたもの
	調着色	芯材に木材の色を着色したもの

注1 「木材」については、表示用語、通称のいずれを表示してもよい。

注2 「加工」がプリント、着色の場合は、「木材」は黒檀、紫檀、鉄刀木、木材の名称との組合せで表示するものとする。（例：「黒檀調プリント」、「紫檀調着色」）

注3 カリン（Pterocarpus属の木材）については、紫檀とも表示できる。